



**DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (NORMA EN 771 – 1)**

DESCRIZIONE	elemento in laterizio per muratura alleggerito in pasta con l'impiego di farina di legno in quantità pari al 3% in peso sulla massa del prodotto cotto.
DENOMINAZIONE PRODOTTO	<b>Alveolater® Bio P25/45 inc.</b>
IMPIEGO E MESSA IN OPERA	Murature portanti e da tamponamento
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza)	cm 25x30x19
PERCENTUALE DI FORATURA	45%
MASSA	kg 12
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	kg/m3 850 Tolleranza Cat. D2
MASSA VOLUMICA NETTA	kg/m3 1871
RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA fbk	16 N/mm2
RESISTENZA MECCANICA CARATTERISTICA	2,5 N/mm2 (in direzione perpendicolare ai carichi verticali e nel piano della muratura)

**MASSA SUPERFICIALE PER mq DI MURO**

TIPO DI PARETE	portante, tamponamento			
NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA	pz/mq 17 (spessore parete cm.25)			
CONSUMO DI MALTA (spessore giunti mm 7)	kg/mq 41 o 24 dmc			
ADERENZA MALTA LATERIZIO	3 N/mm <sup>2</sup>			
MASSA SUPERFICIALE	Senza intonaco	kg/mq 280	Con intonaco	kg/mq 330
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI	SO 1%			
ASSORBIMENTO D'ACQUA	18% "Da non lasciare esposto"			

**PARAMETRI DI PROGETTO DELLA PARETE**

ISOLAMENTO TERMICO	Malta cementizia	Malta termica
	λb 0,176 W/mk	λb 0,153 W/mk
	λeq 0,183 W/mk	λeq 0,165 W/mk
	R 1,389	R 1,676
	U 0,627 W/m <sup>2</sup> K	U 0,498 W/m <sup>2</sup> K
	Ms kg/mq 280	(malta generica cementizia)
POTERE FONOISOLANTE	Rw 52 dB	
PERMEABILITA' AL VAPORE	μ 10	
RESISTENZA AL FUOCO	CLASSE EI 240	R.E.I. 180
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 (Classe 0)	
SOSTANZE PERICOLOSE	Assenti	

**INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL PRODOTTO**

<p><b>Modalità di posa in opera.</b>                  I blocchi Alveolater P25/45 inc. vanno posti in opera a fori verticali. Bagnare adeguatamente i blocchi prima della posa in opera, per evitare che venga sottratta acqua di idratazione alla malta di allettamento.                  I giunti di malta devono essere continui e ricoprire completamente le pareti del blocco.                  Lo spessore dei giunti deve essere indicativamente di 1 cm e costante in tutta la muratura, e comunque mai inferiore a 5 mm o superiore a 15 mm (D.M. 20/11/87).                  I blocchi vanno sfalsati per la metà della loro larghezza e comunque per una quantità mai inferiore a 0,4 h, con h = altezza del blocco.                  Sospendere le operazioni di posa con temperatura esterna inferiore a 5 °C.                  Nel caso si impieghi una malta di composizione tradizionale, i giunti orizzontali e verticali possono essere interrotti per migliorare leggermente le caratteristiche di isolamento termico. L'interruzione non deve mai superare 1/3 dello spessore del blocco ed è necessario tenere nel debito conto la minore resistenza della muratura, a carico verticale e soprattutto a taglio</p>
---