



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (NORMA EN 771 – 1)

DESCRIZIONE	elemento in laterizio per muratura alleggerito in pasta con l'impiego di farina di legno in quantità pari al 3% in peso sulla massa del prodotto cotto.
DENOMINAZIONE PRODOTTO	Alveolater® Bio P30/45 inc
IMPIEGO E MESSA IN OPERA	Murature portanti e da tamponamento
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza)	cm 30x25x19
PERCENTUALE DI FORATURA	45%
MASSA	kg 12,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	kg/m3 877 Tolleranza Cat. D2
MASSA VOLUMICA NETTA	kg/m3 1948
RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA fbk	16 N/mm2
RESISTENZA MECCANICA CARATTERISTICA	2,5 N/mm2 (in direzione perpendicolare ai carichi verticali e nel piano della muratura)

MASSA SUPERFICIALE PER mq DI MURO

TIPO DI PARETE	portante, tamponamento			
NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA	pz/mq 21			
CONSUMO DI MALTA (spessore giunti mm 7)	kg/mq 83 o 34 dmc			
ADERENZA MALTA LATERIZIO	3 N/mm ²			
MASSA SUPERFICIALE	Senza intonaco	kg/mq 345	Con intonaco	kg/mq 395
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI	SO 1%			
ASSORBIMENTO D'ACQUA	18% "Da non lasciare esposto"			

PARAMETRI DI PROGETTO DELLA PARETE

ISOLAMENTO TERMICO	Conduttività equivalente del blocco	λb 0,176 W/mk	Malta termica	λb 0,153 W/mk
	Conduttività equivalente della parete	λeq 0,209 W/mk(spess.30)	Malta cementizia	λeq 0,189 W/mk(spess.30)
	Resistenza termica della parete	R 1,485		R 1,792
	Trasmittanza termica della parete	U 0,564 W/m ² K		U 0,458 W/m ² K
	Massa superficiale senza intonaco	Ms kg/mq 345		(malta generica cementizia)
	POTERE FONOIOLANTE	Rw 52 dB		
PERMEABILITA' AL VAPORE	μ 10			
RESISTENZA AL FUOCO	CLASSE EI 240	R.E.I. 180		
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 (Classe 0)			
SOSTANZE PERICOLOSE	Assenti			

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL PRODOTTO

<p>Modalità di posa in opera.</p> <p>I blocchi Alveolater P30/45 a incastro vanno posti in opera a fori verticali. Bagnare adeguatamente i blocchi prima della posa in opera, per evitare che venga sottratta acqua di idratazione alla malta di allettamento.</p> <p>I giunti di malta devono essere continui e ricoprire completamente le pareti del blocco.</p> <p>Lo spessore dei giunti deve essere indicativamente di 1 cm e costante in tutta la muratura, e comunque mai inferiore a 5 mm o superiore a 15 mm (D.M. 20/11/87).</p> <p>I blocchi vanno sfalsati per la metà della loro larghezza e comunque per una quantità mai inferiore a 0,4 h, con h = altezza del blocco.</p> <p>Sospendere le operazioni di posa con temperatura esterna inferiore a 5 °C.</p> <p>Nel caso si impieghi una malta di composizione tradizionale, i giunti orizzontali possono essere interrotti per migliorare leggermente le caratteristiche di isolamento termico. L'interruzione non deve mai superare 1/3 dello spessore del blocco ed è necessario tenere nel debito conto la minore resistenza della muratura, a carico verticale e soprattutto a taglio</p>
